

ТЕКСАУНД SY

TECSOUND SY

ТНВЭД 6806900000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Тексаунд (Tecsound) представляет собой тонкую эластичную самоклеящуюся мембрану на основе минералов с высокой массой, которая позволяет обеспечивать эффективную звукоизоляцию различных элементов строительных конструкций. Лицевая сторона мембраны имеет самоклеящийся слой для удобства фиксации с любыми рабочими поверхностями.

СОСТАВ

- ♦ естественный полиморф карбоната кальция (минерал арагонит);
- ♦ высоконаполненные полимеры;
- ♦ органические масла.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, м	Ширина, м	Толщина, мм	Площадь рулона, м ²	Поверхностная плотность, кг/м ²	Индекс изоляции воздушного шума, Rw
Tecsound SY 70	5	1,22	3,7	6,1	7	28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод проверки	Tecsound SY
Плотность, кг/м ³	-	1 900
Прочность при растяжении, Н/50мм ²	NT-67	>30
Удлинение, %	NT-67	>500
Гибкость при холоде, °C	NT 1109	-20
Сопротивление на разрыв, Н/50мм	NT 12310-1	153-235
Коэффициент сопротивления диффузии пара	UNE-EN 1931	$\mu \geq 1806$
Водопоглощение (24 ч при 23 °C), %	ISO 62	0,03
Твёрдость по Шору А	NT 74	30 $\pm$ 10
Класс пожарной опасности	-	КМ1

ТЕКСАУНД SY

TECSOUND SY

ТНВЭД 6806900000



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ в качестве дополнительной звукоизоляции в каркасно-обшивных конструкциях стен, перегородок и потолков. В качестве финишной отделки рекомендуется применять лист ГКЛЗ АкустикГипс;
- ♦ изоляция корпусного шума в различных инженерных системах и коммуникациях (воздуховоды, венткороба, трубы);
- ♦ звукоизоляция промышленных и производственных помещений (кабин, цехов, металлических ангаров);
- ♦ звукоизоляция металлических дверей;
- ♦ ниши и короба для профессионального акустического оборудования.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ высокая эффективность (благодаря своим свойствам – плотности, вязкоупругости и большой массе);
- ♦ эластичные свойства мембраны позволяют понизить «звонкость» и «гулкость» материалов, с которыми она сопрягается;
- ♦ максимальная эффективность без потери полезного пространства;
- ♦ удобство и простота монтажа на любых поверхностях;
- ♦ рекомендуется для применения как в жилом, так и коммерческом строительстве.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности – КМ1.
2. Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии.
3. Сертификат акустических испытаний.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество рулонов в палете, шт	Площадь в палете, м ²	Вес палеты, кг	Палет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м ²
Tecsound SY 70	24	146,4	1024,8	20	2928

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются.

Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевинкой внутри.

Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35 °С.